

AFTC Hochleistungsklebebänder

Industrial 5332, 5352

PRODUKTINFORMATIONEN 07.2010

1/3

Anwendung

SilverTape® Industrial 5332, 5352

Sind doppelseitige, druckempfindliche Acrylat-Hochleistungs-Klebebänder, die in den unterschiedlichsten Konstruktionen verwendet werden, welche technische, ökonomische und ästhetische Vorteile im Vergleich zu anderen Befestigungsmitteln so wie Nieten, Schrauben oder Schweißen bieten. Diese AFT-Typen werden im Fahrzeug-, Schiffs-, Flugzeug-, Schienenfahrzeug-, Elektronik- oder Bauindustrie eingesetzt.

SilverTape® Industrial 5332, 5352

Diese Klebebänder sind entwickelt, um pulverlackierten und niedrig energetische Oberflächen wie z.B. Polystyrol (PS) und Polypropylene (PP) zu verkleben, auch für verschiedene andere Kunststoffe wie PVC oder ABS. Auch andere dünne oder strukturierte Oberflächen können aufgrund ihrer Anpassungsfähigkeit vollflächig und spannungsfrei verklebt werden. Diese Klebebänder sind sehr geeignet, um Ausdehnungsunterschiede zwischen den verschiedenen Materialien auszugleichen. Wichtig ist, dass während der Anwendung keine Spaltbelastung auf der Verbindung steht. Bemerkenswert ist auch die gute Schlagfestigkeit der 53-Serie bei Temperaturen unter 0 °Celsius. Dieses Acrylatklebeband ermöglicht eine gute Anpassungsfähigkeit auf vielen Substraten aus Kunststoff, einschliesslich Weich-PVC, Polycarbonat, lackierten und pulverbeschichteten Materialien.

Allgemeine Informationen

SilverTape® Industrial 5332, 5352

haben eine geschlossene Zellstruktur, welche wind- und wasserdicht ist. Da die Klebebänder zu 100% aus Acrylatklebstoff bestehen, formen sie eine fast unzerstörbare Verbindung zwischen den zu verklebenden Oberflächen. Darüberhinaus sind sie beständig gegen die Einwirkung von UV-Strahlung, Alterung, Weichmacher, Lösemittel und sind wetterbeständig. Die Klebebänder kleben sofort und sind auch beständig gegen "Scher- und Schäl-Kräfte". SilverTape® ist sehr geeignet, um dynamische Lasten aufzunehmen, da es viskoelastisch bleibt, eine dichtende Wirkung hat und eine bleibende, spannungsfreie Verbindung zwischen den zu verklebenden Oberflächen formt. Unsere Produktionsstandorte haben mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Produktion von Klebebändern und sind nach ISO 14001, ISO 9001 und ISO/TS16949 zertifiziert.



Kontakt: Klebeland - Qualität zum Abrollen | Ritterstr. 12-14 | 10969 Berlin
shop@klebeland.de | fon: +49 (0)30 - 83 03 67 65 | fax: +49 (0)30 - 83 03 67 66

AFTC Hochleistungsklebebänder

Industrial 5332, 5352

PRODUKTINFORMATIONEN 07.2010

2/3

Ausführung

Klebeband Typ:	5332	5352
Klebstoff:	Hochleistung Klebeband	
Klebstoffkern:	Conformable Closed Cell Acrylic Foam (geschlossenenzelliger Klebstoffkern)	
Beschreibung:	Kunststoffe, Hohe Scherung	
Klebstoffseite (Coating):	Coating 40 (Linierseite) Coating 40 (Offene Klebstoffseite)	
Dicke:	0,64 mm	1,10 mm
Toleranz:	$\pm 0,1$ mm	$\pm 0,1$ mm
Dichte:	840	840
Farbe:	Grau	Grau
Schutzabdeckung:	Polyethylenfolie (Papierabdeckung ist möglich)	

Technische Daten

Klebeband Typ:	5332	5352
Schälkraft (ASTM D 3330):	310 N/100mm	370 N/100mm
Zugfestigkeit: (ASTM 897)	740 kPa	590 kPa
Scherfestigkeit: (Dynamisch): (ASTM 1002)	490 kPa 20min. 640 kPa 24h.	380 kPa 20min. 590 kPa 24h.
Scherfestigkeit: (Statisch) (ASTM 3654)	680 kPa	530 kPa
Beständigkeit gegen Lösungsmittel:		Ausgezeichnet
Beständigkeit gegen UV:		Ausgezeichnet
Temperaturbeständigkeit		
Langfristig:		100
Kurzfristig:		160

Verfügbare Größen

Standard Länge:	33,0 m
Maximale Länge:	66,0 m
Kerndurchmesser:	75,0 mm
Standard Breitentoleranz:	$\pm 0,4$ mm

AFTC Hochleistungsklebebänder

Industrial 5332, 5352

PRODUKTINFORMATIONEN 07.2010

3/3

Anwendung & Verarbeitung

Jede gute Klebeverbindung fällt und steht mit einer guten Vorbereitung und Verarbeitung. Die Verarbeitung besteht aus mehreren Schritten: die Reinigung, das Primern, der Andruck und der richtige Anwendungsort.

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Umgebung, in der Sie kleben möchten, staubfrei ist, so dass die Oberflächen während des Verklebens nicht verschmutzen. Die ideale Temperatur für das Klebeband bei der Verklebung ist ca. 15 °Celsius oder höher.

Reinigung

Bitte kontrollieren Sie vorab den Grad der Oberflächenverschmutzung. Es sollten keine Öle von Walzen oder Fingerabdrücke zu sehen sein. Wenn die Oberfläche sehr schmutzig ist, kann man diese mit einer Industriereiniger (SilverTape® Cleaner) oder einer Heptanlösung reinigen. Auch wenn die Oberflächen sauber sind, nehmen Sie unsere SilverTape® Cleaner, welche eine 100% Isopropanol-Lösung ist. Es ist darauf zu achten, dass zur Reinigung immer fusselfreie Tücher verwendet werden, welche Sie bitte nur in eine Richtung reiben, so dass der Schmutz zum Schluss nicht zur Mitte befördert wird.

Qualität

Die Qualität der Verbindung hängt zum grössten Teil vom Kontakt des Bandes mit der zu verklebenden Oberfläche ab. Wegen seiner Viskoelastizität ist das Band in der Lage, in die mikroskopischen Poren der Materialien zu fließen. Wenn ein zu großer Unterschied zwischen die Materialien oder wenn die Materialien nicht zusammen gedrückt sind, wird die endgültige Festigkeit der Verbindung wesentlich langsamer oder nicht erreicht.

Darum ist es sehr wichtig, dass Sie kurzfristig Druck (100kPa) auf die Verbindung ausüben, so dass die Materialien optimal miteinander in Kontakt kommen.

Maximale Klebekraft

Um in kürzester Zeit die maximale Klebekraft zu erreichen, empfehlen wir Ihnen, einen unserer Primer einzusteuern. Der Primer sorgt dafür, dass die Endfestigkeit in wenigen Minuten erreicht wird anstelle von 72 Stunden.

Für weitere Informationen steht Ihnen unsere Anwendungstechnik selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Lagerung & Lagerzeit

Bitte sorgen Sie dafür, dass die Klebebänder in der originalen Verpackung vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 4 °Celsius und 38 °Celsius gelagert werden. Die Lagerzeit der Klebebänder beträgt unter optimalen Bedingungen 18 Monate.

Wichtige Information

Alle Werte in dieser Übersicht basieren auf unsere eigenen Erfahrungen und Werte von externen Testinstituten. Diese Werte sind repräsentativ und können nicht automatisch eingesetzt werden für Ihr spezifische Projekte. Sie müssen zuerst testen, ob das Band sich eignet für Ihre Anwendung oder des Projekts.

Bitte achten Sie darauf, dass alle Bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften beachtet werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Anwendungstechnik. Alle Fragen bezüglich der Gewährleistung und Garantie entnehmen Sie bitte unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen. SilverTape® ist einen Markenname von AFTC.