

D832 G

Doppelseitiger PETP-Film Double-sided PETP-film

**Beschreibung :
description**

PETP-Film mit unterschiedlich haftenden Kleberseiten:
offene Seite stark klebend, abgedeckte Seite wiederauf-
nehmbar klebend.

PETP-Film with different adhere adhesive:
open side permanent adhesive, closed side removable
adhesive.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|--|
| Träger / carrier | : PETP-Film / PETP-film |
| Trägerdicke / thickness mm | : 0,036 |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,13 |
| Abdeckung / Liner | : Silikonpapier (80g) blau-weiß / release paper (80 g) blue-white |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Acrylat / Acrylic |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | open side : >3 (= permanent klebend / permanent) closed side : 1,5 (= wiederlösbar / removable) |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23° | : >48 |
| Reißkraft / tensile strength N / cm | : ≥64 |
| Reißdehnung / elongation % | : >100 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h / °C | : kurzfristig / short time 140 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : gut / good |
| Witterungsbeständigkeit | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : transparent |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Anwendungen / Application


Fixieren, Verbinden von glatten,
polaren Materialien, die später
vom Untergrund wieder
aufgenommen werden müssen.

Fixation, splicing of materials,
which are to remove after
applying from smooth and high
energetic surfaces.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.