

# F299S

## PP-Strapping PP-Strapping

**Beschreibung :**  
**description**

Stark längsvorgereckte Polypropylen-Folie, einseitig mit einem vernetzten Kautschukkleber beschichtet.

Strong mono orientated Polypropylen-foil coated with a crosslinked rubber adhesive.



### TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Träger / carrier	: OPP-Folie / OPP-Foil
Trägerdicke / thickness mm	: 0,08
Gesamtdicke / total-thickness mm	: 0,11
Klebstoffbasis / adhesive-base	: Natur-Kautschuk / natural rubber
Klebkraft / peel adhesion N/cm	: 5
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C	: >48
Abrollwiderstand / unwind resistance N/cm	: 1,2
Abscherwiderstand / shear resistance N/cm	: >77
Reißkraft / tensile strength N/cm	: 200
Reißdehnung / elongation %	: 30
Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance °C	: -30 bis / up to +100
UV-Beständigkeit / UV-resistance	: begrenzt / limited
Witterungsbeständigkeit / weather resistance	: begrenzt / limited
Farbe / colour	: schwarz / black
Kern Ø / core diameter mm	: 76
Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF	: 12 Monate / 12 months

### Anwendungen / Application


Palettieren, Bündeln, Verpacken (mittelschwere und schwere Packgüter), Fixieren, Verstärken, Halten.

Bundling pallets, medium and heavy goods packaging, fixing.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

### PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



**Hinweis:**

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

**note:**

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.