

K53

Abdeckkrepp Masking Tape

**Beschreibung :
description**

Stabilisiertes, niedriggekrepptes Papierband mit einseitiger Kautschukkleberbeschichtung, gutes Haftvermögen auf unterschiedlichen Untergründen.

Low crepped stabilized coated with a crosslinked rubber adhesive. High shear resistance on different surfaces.



TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

| | |
|---|---|
| Träger / carrier | : Stab. Krepppapier / stab. crepe paper |
| Trägerdicke / thickness mm | : 0,12 |
| Gesamtdicke / total-thickness mm | : 0,15 |
| Klebstoffbasis / adhesive-base | : Kautschuk / rubber |
| Klebkraft / peel adhesion N/cm | : 3,2 |
| Haftvermögen / shear adhesion h/23°C | : >28 |
| Reißkraft / tensile strength N/cm | : 32 |
| Reißdehnung / elongation % | : 10 |
| Temperaturbeständigkeit / Temperature-resistance 1h/°C | : 80 |
| UV-Beständigkeit / UV-resistance | : begrenzt / limited |
| Witterungsbeständigkeit | : begrenzt / limited |
| Farbe / colour | : chamois / beige |
| Kern Ø / core diameter mm | : 76 |
| Lagerstabilität / storage life - 18°C / 55% RF | : 12 Monate / 12 months |

Anwendungen / Application


Abdecken, Schützen,
Endlosmachen, Fixieren.

Masking, protection, splicing,
fixation.

Die verwendeten Prüfmethode basieren auf anerkannten Normen wie - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - oder internen Prüfmethode die bei Bedarf angefordert werden können.

The used test methods are based on acceptable Specifications like - DIN, AFERA, FINAT, PSTC - or internal test methods which are required on request.

PRODUKTAUFBAU / PRODUCT DESIGN:



Hinweis:

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, bleiben vorbehalten.

note:

All the technical data are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance.