



Krückemeyer
Schleifmittel und Klebebänder

Technisches Datenblatt

F i l a m e n t R K 2 8 0

Beschreibung / description: PP-Folie, in Längs und Querrichtung glasfaserverstärkt, mit einem synth. Kautschukkleber beschichtet.

Technische Daten / Technical Data

Träger / carrier:	PP-Folie
Trägerdicke mm / thickness mm:	0,03
Gesamtdicke mm / total-thickness mm:	0,14
Abdeckung / liner:	-
Klebstoffbasis / adhesive base:	synth. Kautschuk / synth. rubber
Klebkraft / peel adhesion N/25mm	25
Haftvermögen / shear adhesion h/23°C:	> 24
Reisskraft / tensile strength N/25mm:	550
Reissdehnung / elongation %:	6
Temperaturbeständigkeit / temperature resistance 1h/°C:	-30°C bis / to +60°C
UV-Beständigkeit/UV-resistance:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit / weather resistance:	begrenzt
Farbe / colour:	transparent
Kern ø / core diameter mm:	76
Lagerstabilität / storage life – 18°C / 55%RF:	12 Monate
Anwendung / Application:	Palettensicherung, Coil-Sicherung, Bündeln, Verpacken

Hinweis:

Alle technischen Daten stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts, die der Verbesserung des Produktes dienen bleiben vorbehalten.

Note:

All the technical datas are average values. We advice to test the material required to ensure the suitability of intended application. The company reserves the right to improve and change specification which may alter performance.